

臺中市政府衛生局抽驗食品容器及炸物紙袋檢驗結果

製表日期:104年12月4日

序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
1	紙杯	大和屋國際美食館	台中市北屯區崇德12路431號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
2	菲力家族環保咖啡紙杯	全聯實業東山分公司	台中市北屯區東山路一段173-1號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
3	紙杯	大和屋國際美食館	台中市北屯區崇德12路431號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	3 ppm	10 ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
4	公音樂咖啡	幸福蔬食坊	台中市北屯區昌平路二段31-34號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
5	便當盒	幸福蔬食坊	台中市北屯區昌平路二段31-34號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
6	紙杯	Lucky早餐屋	台中市北屯區昌平路二段31之37號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
7	OA飲料杯	番茄村漢堡	台中市北屯區瀋陽路三段103號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
8	點心盒	番茄村漢堡	台中市北屯區瀋陽路三段103號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	4 ppm	10 ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
9	湯杯	來客牛排	台中市潭子區大豐路三段3巷1號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
10	便當盒	來客牛排	台中市潭子區大豐路三段3巷1號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-

臺中市政府衛生局抽驗食品容器及炸物紙袋檢驗結果

製表日期:104年12月4日

序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
11	一体小	早餐店	台中市潭子區大豐路三段157號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	3 ppm	10 ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
12	520cc湯麵杯	早餐店	台中市潭子區大豐路三段157號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	4 ppm	10 ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
13	紙杯(PE)	阿寶早餐店	台中市大甲區文武路248號1樓	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
14	紙盒(PP)	阿寶早餐店	台中市大甲區文武路248號1樓	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	4 ppm	10 ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
15	紙杯(PE)	瑋文商行(大盤大五金百貨商行)	台中市大甲區中山路一段1037號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
16	紙杯(PE)	輕飲哲	台中市大雅區中清東路209號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
17	紙杯(PE)	弘善漢堡-日盛店	台中市大甲區中山路一段900號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
18	2.50Z試飲杯(PE)	中部五金百貨生活館	台中市大甲區中山路一段1023號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
19	2.5盎司紙杯(PE)	中部五金百貨生活館	台中市大甲區中山路一段1023號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-

臺中市政府衛生局抽驗食品容器及炸物紙袋檢驗結果							製表日期:104年12月4日	
序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形	
20	70Z紙杯(HDPE)	中部五金百貨生活館	台中市大甲區中山路一段1023號	溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-	
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-	
21	紙杯(PE)	迷客夏	台中市大甲區育德路13號	螢光增白劑	陰性	-	-	
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-	
22	貝納頌紙杯(PP)	松青超市	台中市大甲區民生路13號	塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-	
				螢光增白劑	陰性	-	-	
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
23	240CC免洗紙杯(PE)	松青超市	台中市大甲區民生路13號	溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-	
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-	
				螢光增白劑	陰性	-	-	
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
24	一體大紙盒(PE)	文昌免洗餐具	台中市大甲區民生路3號	溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-	
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-	
				螢光增白劑	陰性	-	-	
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
25	紙湯杯	三佳早餐店	台中市北區健行路436號	溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-	
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-	
				螢光增白劑	陰性	-	-	
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-	
26	便當盒	周大福鐵路便當	台中市北區學士路268號	溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-	
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-	
				螢光增白劑	陰性	-	-	
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
27	9oz紙杯(20入)	大台中五金百貨行	台中市北區學士路159號	溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-	
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-	
				螢光增白劑	陰性	-	-	
28	260紙湯杯蓋組	大台中五金百貨行	台中市北區學士路159號	溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	16 ppm	30 ppm	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-	
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-	
				螢光增白劑	陰性	-	-	
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
29	雙面PE長纖淋膜270紙飲杯	大台中五金百貨行	台中市北區學士路159號	溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-	
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-	
				螢光增白劑	陰性	-	-	

臺中市政府衛生局抽驗食品容器及炸物紙袋檢驗結果

製表日期:104年12月4日

序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
30	紙杯	大台中五金百貨行	台中市北區學士路159號	溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
31	390cc湯杯	杰鈺有限公司	台中市東區自由路4段396號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
32	湯杯	杰鈺有限公司	台中市東區自由路4段396號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
33	紙杯	杰鈺有限公司	台中市東區自由路4段396號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
34	16oz 耐熱杯20入	大潤發忠明店	台中市北區忠明路499號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
35	紙杯	大潤發忠明店	台中市北區忠明路499號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
36	咖啡杯	大潤發忠明店	台中市北區忠明路499號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
37	湯杯	三媽臭臭鍋台中中華店	台中市中區中華路1段142號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	22 ppm	30 ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
38	660C.C飲料杯	萊澤咖啡茶飲	台中市中區中華路一段138號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	3 ppm	10 ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
39	12oz冷熱共用杯	喫茶小舖中華店	台中市中區中華路一段118號	螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	陰性	-	-

臺中市政府衛生局抽驗食品容器及炸物紙袋檢驗結果

製表日期:104年12月4日

序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
40	390紙杯	八方雲集-臺中美村店	台中市西區公益路167號	塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
41	7oz冷飲杯	麥當勞-文心南店	台中市南屯區文心南路61號	塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
42	8oz紙杯	星巴克向心門市	台中市南屯區文心路一段197號	塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
43	高級紙杯360c. c.	美而美早餐店	台中市南屯區大墩六街230-1號	塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
44	平口16oz飲料杯	A-bao 晨食館	台中市南屯區向心南路787號	塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
45	16oz-89.6紙杯	麥味登-臺中微笑店	台中市南屯區黎明東街396號	塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
46	自扣點心盒	鑫飽食品有限公司	台中市烏日區太明路成豐巷308-5號	塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
47	飲料杯	鑫飽食品有限公司	台中市烏日區太明路成豐巷308-5號	塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
48	5.5吋紙碗	愛買吉安	台中市南區復興路1段359號1樓及地下2樓	塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	12 ppm	30 ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%乙醇溶液(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				塑化劑(DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DEHA)	未檢出	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-

臺中市政府衛生局抽驗食品容器及炸物紙袋檢驗結果

製表日期:104年12月4日

序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
49	原味麥脆雞一塊袋 GQG-B	麥當勞豐原愛買店	台中市豐原區水源路420號	溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	17	≤30ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	25	≤30ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	13	≤30ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
50	高級防油紙袋	聖寶羅專業炸雞館	台中市豐原區三民路101號	材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	20	≤30ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	26	≤30ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	26	≤30ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
51	大防油袋	怡和餐飲股份有限公司 (肯德基KFC豐原店)	台中市豐原區中正路46號1.2樓	材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	14	≤30ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
52	MOS薯條袋L	摩斯漢堡-豐原店	台中市豐原區中正路80號	材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	25	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	32	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	27	≤30ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
53	高級防油紙袋	派克脆皮雞排豐原中山店	台中市豐原區中山路303號	氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	16	≤40ppm	
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	25	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	30	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	23	≤30ppm	
54	炸物紙袋	協力旺香雞排-逢甲店	台中市西屯區逢甲路20巷28弄19號攤位	溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	14	≤40ppm	
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	22	≤30ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	35	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
55	炸物紙袋	1973繼光香香雞-福星店	台中市西屯區文華路10-10號	溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	19	≤30ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	12	≤40ppm	
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	22	≤30ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	25	≤30ppm	
56	炸物紙袋	艇舂雞排-台中逢甲店	台中市西屯區文華路10-10號	溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	24	≤30ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	19	≤30ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	31	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
	炸物紙袋			溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	14	≤30ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-

臺中市政府衛生局抽驗食品容器及炸物紙袋檢驗結果

製表日期:104年12月4日

序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
57	炸物紙袋	好大雞排攤	台中市西屯區文華路3號	氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	12	≤40ppm	
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	45	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	47	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	41	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(水, 95℃, 30分鐘)	19	≤40ppm	
				氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	17	≤40ppm	
				氣仿可溶物(20%酒精, 60℃, 30分鐘)	18	≤40ppm	
58	炸物紙袋(不含塑膠材質)	品味豆乳雞-逢甲店	台中市西屯區文華路1-2號	材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	36	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	38	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	37	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(水, 95℃, 30分鐘)	16	≤40ppm	
				氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	13	≤40ppm	
				氣仿可溶物(20%酒精, 60℃, 30分鐘)	14	≤40ppm	
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
59	紙袋	阿寶晨食館	台中市北區永興街2號	溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	33	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	37	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	23	≤30ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(水, 95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
60	高級防油紙袋	參味登早餐店	台中市北區永興街16號	材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	24	≤30ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	33	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	28	≤30ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	25	≤40ppm	
61	防油紙袋	永興早點	台中市北區健行路396號	材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	22	≤30ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	32	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	24	≤30ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	23	≤40ppm	
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	22	≤30ppm	

臺中市政府衛生局抽驗食品容器及炸物紙袋檢驗結果

製表日期:104年12月4日

序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
62	紙袋	弘義漢堡五常店	台中市北區五常街982號	溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	33	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	24	≤30ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	28	≤40ppm	-
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
63	紙袋	呷尚寶五義店	台中市北區五常街62號	溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	22	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	23	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	22	≤30ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
64	紙袋	太陽貝果	台中市北區五常街45號	溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	28	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	29	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	32	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(20%酒精, 60℃, 30分鐘)	17	≤40ppm	-
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
65	紙袋	正忠排骨飯-向上店	台中市南屯區向上路二段423之7號	溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	14	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	12	≤30ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
66	紙袋	台灣雞腿王-黎明店	台中市南屯區黎明路二段330號	溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	14	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	23	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	22	≤30ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
67	紙袋	惡魔雞排-公益店	台中市南屯區公益路2段376之1號旁	溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	23	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	26	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	18	≤30ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
68	紙袋	頂呱呱炸雞-向上店	台中市西區向上路一段238號1. 2F	溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	25	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	27	≤30ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	23	≤30ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-
69	紙袋	(大大)師傅便當店-東興店	台中市西區向上南路一段170號	溶出試驗-砷-水(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃, 30分鐘)	31	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃, 30分鐘)	33	≤30ppm; 若大於30ppm者, 其氣仿可溶物應≤40ppm	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃, 1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃, 30分鐘)	25	≤30ppm	-
				溶出試驗-重金屬(95℃, 30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(水, 95℃, 30分鐘)	23	≤40ppm	-
				氣仿可溶物(4%醋酸, 95℃, 30分鐘)	23	≤40ppm	-
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-

臺中市政府衛生局抽驗食品容器及炸物紙袋檢驗結果

製表日期:104年12月4日

序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果	標準	處辦情形
70	紙袋	爆Q美式炸雞	台中市南區大慶街二段47號	溶出試驗-砷-水(95℃，30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-砷-4%醋酸(95℃，30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-甲醛(95℃，30分鐘)	陰性	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-水(95℃，30分鐘)	51	≤30ppm；若大於30ppm者，其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-4%醋酸(95℃，30分鐘)	57	≤30ppm；若大於30ppm者，其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-蒸發殘渣-正庚烷(25℃，1小時)	未檢出	-	-
				溶出試驗-蒸發殘渣-20%酒精(60℃，30分鐘)	45	≤30ppm；若大於30ppm者，其氣仿可溶物應≤40ppm	
				溶出試驗-重金屬(95℃，30分鐘)	陰性	-	-
				氣仿可溶物(水，95℃，30分鐘)	23	≤40ppm	
				氣仿可溶物(4%醋酸，95℃，30分鐘)	26	≤40ppm	
				氣仿可溶物(20%酒精，60℃，30分鐘)	22	≤40ppm	
				材質試驗-螢光增白劑	陰性	-	-